K.A.Rasmussen
Norway

Platina legering med guld.
Från K.A.Rasmussen N-2326 Hamar Norway.

Pt950/Au

Varför platina legerat med guld?

Hårdare än standard platina legeringar.
Vitare.
Enklare och bättre att löda.
Lättare att få upp en vit blank yta.
Homogen legering, går att valsa och smida upp till 70% utan glödgning.
Lägre temperatur, bättre för gjutning.
Mycket bra att sätta sten i Pt950/Au legeringen.
Platina legering avsedd just för guldsmedsarbeten.
Mer ädla metaller i legeringen, allergier mycket sällsynt.

Specifikationer från K.A.Rasmussens laboratorium i Hamar Norge:

Smält temp C	1610 - 1655 C
Hårdhet HV	165 - 170 HV
Hårdhet efter bearbetning	upp till ca 250 HV
Färg	Vit
Densitet g/cm3	20,5 g/cm3
Glödgning	Rekommenderas vid ca 950 C, kyles i vatten.
Lödning	Våra Pt lod eller Vitguldslod stållod.
Svetsning	Fungerar utmärkt.
Leveransform	Plans 7mm

Rekommenderade gjut specifikationen, med reservation för olika utrustningar.

Gjut temp C	1700 - 1800 C
Kyvett temp	ca 1100 C

Pris	25sek/g plus Pt och Au. Större kvantiteter begär offert.

K.A.Rasmussen
Box 911
251 09 Helsingborg
042-195800 order@karana.se