

K.A.Rasmussens vanligaste legeringar och ädla metaller för smyckesindustrin

GULD	Legering	Finhalt	Färg	Densitet	Smält temp C	Kommentar
Au	14k mellanfärg	585	rödgul	13,5	830-850	Svensk färg
	14k ljus EU	585	gul	13,8	890-930	
	14k vitguld 20%Pd	585	vitgrå	14,4	1170-1210	
	14k vitguld 15%Pd	585	gråvit	14,3	950-1020	
	18k extra ljust	750	ljusgul	15,6	930-970	
	18k ljust EU	750	gul	15,5	875-900	
	18k mellanfärg	750	rödgul	15,3	875-900	Svensk färg
	18k rosé	750	rödrosa	15,2	880-905	
	18k vitguld 14%Pd	750	gråvit	15,9	1100-1140	
	18k vitguld 16%Pd	750	vitgrå	16,2	1135-1155	Aktuell
	18k vitguld hårt 14%Pd	750	gråvit	16,0	1080-1115	
	23k guld	975	gul	18,8	1015-1030	
	24k finguld	999,9	gul	19,3	1063	
	SILVER	830 verksilver	830	vit	10,1	780-820
925 sterlingsilver		925	vit	10,3	800-875	
935 sterlingsilver		935	vit	10,3	810-880	Gjutlegering
Finsilver		999	vit	10,5	962	
PLATINA	950 platina med Co /Cu	950	gråvit	21,0	1760-1800	
	950 platina med Au	950	gråvit	20,5	1610-155	Rekommenderas
	960 platina med CU	960	gråvit	20,4	1735-1760	Juvelerarplatina
	Finplatina	1000	gråvit	21,5	1769	
PALLADIUM	950 Pd med Cu	950	gråvit	11,8	1480-1520	normal
	950 Pd med Cu/Co	950	gråvit	11,8	1490-1540	
	Finpalladium	1000	gråvit	12,0	1552	

De flesta legeringar lagerförs i plåt, tråd, plans och klipp/granallier för gjutning.
Legeringar och profiler som inte lagerförs tillverkas efter beställning i vår fabrik.

För priser, leverans och övriga frågor. 042-195800 order@karana.se